


HOJA DE CARACTERÍSTICAS

# Betún

# Semicaliente

Características	Unidad	Norma	Valor
Penetración (100grs,5s,25°C)	0,1mm	UNE EN 1426	40-55
Punto de reblandecimiento	°C	UNE EN 1427	75-85
Recuperación elástica (25°C)	%	UNE EN 13398	0-10
Recuperación elástica (10°C)			0-10
Punto de inflamación	°C	UNE EN ISO 2592	≥ 235
Estabilidad al almacenamiento Diferencia de penetración	0,1mm	UNE EN 13399 UNE EN 1426	≤ 10
Estabilidad al almacenamiento Diferencia de punto de reblandecimiento	°C	UNE EN 13399 UNE EN 1427	≤ 5
<i>Ensayos sobre el residuo de película fina y rotatoria (UNE EN 12607-1):</i>			
Variación de masa, máximo ±	%		≤ 1,0
Penetración retenida (100grs,5s,25°C)	% pen.original	UNE EN 1426	≥ 65
Incremento punto de reblandecimiento (A&B)	°C	UNE EN 1427	≤ 10
Disminución del punto de reblandecimiento	%	UNE EN 1427	≤ 5

\* Observaciones: Se decide realizar el ensayo de recuperación elástica a 10°C en lugar del punto de fragilidad Fraass para evaluar la fragilidad del ligante a tª bajas de servicio



Fco Javier Suárez Marco  
Analista de Laboratorio



Santiago Gil Redondo  
Jefe de Laboratorio (Calidad e I+D+i)