


HOJA DE CARACTERÍSTICAS

# PMB 45/80-75

Características	Unidad	Norma	Valor
Penetración (100grs,5s,251C)	0,1mm	EN 1426	45-80
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	≥ 75
Cohesión / Fuerza - Ductilidad (Tracción a 50 mm/min)	J/cm2	EN 13589 Seguido de EN 13703	≥ 3 a 5°C
Recuperación elástica (25°C)	%	EN 13398 EN 12593	≥ 80
Punto de Fragilidad Fraass	°C	EN 12593	≤ -15
Punto de inflamación	°C	EN ISO 2592	≥ 235
Estabilidad al almacenamiento Diferencia de penetración	0,1mm	EN 13399 EN 1426	≤ 13
Estabilidad al almacenamiento Diferencia de punto de reblandecimiento	°C	EN 13399 EN 1427	≤ 5
<i>Ensayos sobre el residuo de película fina y rotatoria (UNE EN 12607-1):</i>			
Variación de masa, máximo ±	%		≤ 1.0
Penetración retenida (100grs,5s,251C)	% pen.original	EN 1426	≥ 60
Incremento punto de reblandecimiento (A&B)	°C	EN 1427	≤ 10
Disminución del punto de reblandecimiento	%	EN 1427	≤ 5



Fco Javier Suárez Marco  
Jefe de Laboratorio (Calidad e I+D)